

## TÔLE PLASTÉE RHENOFOL®



### Description

Tôle d'acier galvanisée à chaud plastée avec du Rhenofol C avec peinture anticorrosion sur l'envers.

### Utilisation

Pour la réalisation de profilés au niveau des raccords/relevés et fixations.

### Caractéristiques

- Possibilité de découpe et de pliage comme dans le cas de tôles galvanisées.
- Le raccord de la tôle plastée à la membrane Rhenofol s'effectue par la soudure à l'air chaud ou au solvant.

### Désignation produit

Tôle d'acier galvanisée à chaud, épaisseur :	0,6 mm
Peinture anticorrosion sur l'envers :	noir
Rhenofol C, épaisseur nominale :	0,8 mm
Épaisseur totale :	1,4 mm

### Conditionnement

Couleur	Largeur	Longueur	conditionnement
Gris clair	1 m	2 m	plaque
Gris clair	1 m	3 m	plaque
Gris clair	1 m	30 m	bobine
Anthracite <sup>(1)</sup>	1 m	2 m	plaque

(1) autres couleurs FDT sur demande

